

BAUTECH PISCINA MLASTIC

PRODUCTO

Mortero monocomponente, tixotrópico, a base de cemento portland con alto tenor de E.V.A (Éter Vinil Acetato) y aditivos, que luego de curado resultan en una membrana impermeable, flexible, de baja elasticidad, monolítica y continua.

APLICACIÓN

- Impermeabilización de terrazas, barandas, pisos, baños, cocinas, piscinas, tanques de agua, cimentaciones, etc.
- Estructuras enterradas o apoyadas con presencia de napa freática.
- Indicado tanto para áreas industriales, comerciales o residenciales.
- En tejados de fibrocemento y hormigón.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Impermeabilizante flexible que forma una membrana continua
- Después de curado, resiste a altas presiones hidrostáticas positivas y negativas.
- Alta resistencia a hongos y bacterias.
- 5 años de garantía y vida útil superior a 30 años, siguiendo las recomendaciones técnicas indicadas en el preparo del sustrato, del producto y posterior aplicación del mismo.



DENSIDAD	1,5g/cm ³
COLOR	Crema
MANOS NECESARIAS	3 manos
FACTOR AGUA	4 Litros/ balde
POT LIFE	45 minutos
PH	13
TIEMPO ENTRE MANOS	4 a 6 horas
RENDIMIENTO	5m ² / balde
TIEMPO PARA LIBERACIÓN DEL ÁREA	72 hs para prueba de estanqueidad. 96 hs para revestimiento.
PRESENTACIÓN	Balde 12 kg
VALIDEZ	24 meses a partir de fecha de fabricación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENSAYO	REQUISITOS	BAUTECH MLASTIC
Adherencia a la tracción (NBR 15.258/05)	> 0,5 MPa	> 1,5 MPa
Estanqueidad Presión Positiva (NBR 11.905/15)	> 0,25 MPa	> 0,7 MPa
Estanqueidad Presión Negativa (NBR 11.905/15)	> 0,1 MPa	> 0,25 MPa
Potabilidad (NBR 12170)	No alterar	N Altera

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

- El sustrato debe estar estructuralmente sano, sólido, limpio y libre de cualquier sustancia que pueda evitar o reducir la absorción;
- Remover la grasa, productos de curado, tratamiento de superficie, revestimiento, aceites, residuos de cemento, etc;
- Recomendamos para tal, o BAUTECH BANDELA. Rajaduras, grietas y fisuras deben ser reparadas previamente antes de la aplicación. Recomendamos para esto BAUTECH BANDELA.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

- Adicione 4 litros de agua en un recipiente limpio de plástico o metálico.
- Agregue de a poco los 12 kg de BAUTECH PISCINA MLASTIC mezclando constantemente hasta obtener una masa homogénea y pastosa.
- El tiempo para utilización de esa mezcla no debe superar los 45 minutos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Aplique con pincel, brocha, rodillo de textura acrílica o llana metálica en tres manos en sentidos cruzados.
- El tiempo entre manos es de 4 a 6 horas.
- En vértices, medias cañas y esquinas, indicamos reforzar utilizando BAUTECH BANDELA. Los encuentros con tubos, desagües, y demás elementos metálicos o de PVC, deben ser puenteados previamente con BAUTECH PU 1 y posteriormente aplicar BAUTECH BANDELA.
- Para posterior aplicación de revestimiento cerámico o porcelanatos recomendamos el uso de BAUTECH ARGAMASSA ACIII. En caso de dudas, verifique detalles técnicos y de aplicación previamente con el Departamento Técnico de B TECH SRL, a través del e-mail (info@bautech.com.uy).

PRECAUCIONES

- Mantener el envase siempre cerrado cuando no esté siendo utilizado.
- Nunca reutilizar el envase para otra finalidad que no sea la de almacenar el producto.
- Almacenar el envase original en local seco, ventilado y lejos de fuentes de calor.
- Mantener fuera del alcance de niños y animales.
- Preparar y aplicar el producto siempre en ambiente ventilado hasta el secado del mismo.
- Se recomienda el uso de EPI's (Equipo de protección individual) como guantes, botas y lentes de protección.
- En caso de contacto con la piel y ojos, lave con abundante agua potable y corriente por 45 minutos. Si se ingiere, no induzca el vómito. En ambos casos consulte un médico de inmediato y lleve el envase.

GARANTIA

Las informaciones que contiene esta ficha son respaldadas por pruebas, análisis y conocimiento técnico. Medidas de valores y resultados puede sufrir pequeñas variaciones debido a particularidades del ambiente y/o utilización del producto, que no son responsabilidad del fabricante. No hay otras garantías expresas o implícitas. Ningún representante, vendedor, distribuidor, o revendedor tiene autoridad para extender, alterar o renunciar a esto.

LIMITACIONES

- No aplique cuando la temperatura del sustrato esté o pueda atingir en las próximas 24 horas una temperatura inferior a 10°C o superior a 40°C. Para áreas tropicales la aplicación deberá ser realizada al inicio de las mañanas y finales de tarde.
- Hormigón o mampostería deberán estar con resistencia compatible.
- No aplique sobre base asfáltica.
- **BAUTECH PISCINA MLASTIC** no posee resistencia química.